

Carl's 25

Produktbeschreibung

Carl's 25 besteht aus einem härtenden Tallöl sowie aromatenfreiem Testbenzin als Lösemittel. Carl's 25 dient zur Pflege von allen mit Carl's Grundölen behandelten Parkett- und Holzböden.

Eigenschaften

- reinigt
- tiefenwirksam
- imprägnierend



Technische Daten

Basis:	Tallöl
Lösemittel:	Isoaliphate
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftrags bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen
Verbrauch:	je nach Holzart 1l für 15-20 m ²
Trockenzeit:	12 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Taski-Schwamm, Einscheibenmaschine
Kennzeichnung:	nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
GISCODE:	Ö 60
WGK:	1 (Selbsteinstufung)
VbF:	entzündlich A II
Abfallschlüsselnummer:	08 01 11
Gebindeentsorgung:	über DSD oder Interseroh
Lagerung:	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Lagerfähigkeit:	im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	6 x 1l und 2 x 5l

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

Carl's 25

Verarbeitung

Zur Pflege von allen mit Carl's 45 und Carl's 90 behandelten Parkett- und Holzfußböden. Schmutz und Verunreinigungen gründlich entfernen. Den Fußboden mit Wasser unter Zugabe von 200 ml Carl's Cleaner auf 10l Wasser gründlich reinigen. (Beachten Sie bitte die Technischen Informationen für Carl's Cleaner). Beschädigungen wie z.B. leichte Kratzer mit Stahlwolle bzw. Schleifpapier der Körnung 120 anschleifen und leicht vorölen (10 Minuten einwirken lassen). Dann die zu pflegende Fläche, wie beschrieben mit Carl's 25 pflegen.

Bitte beachten: Beim partiellen Nachölen können Ansätze zurückbleiben.

Carl's 25 von Hand mit Baumwolltuch bzw. für größere Flächen mit Taski-Schwamm, gleichmäßig dünn auftragen. Bei größeren Flächen das Öl mit einer Einscheibenmaschine einarbeiten. An Kanten und Ecken das Öl von Hand mit einem Baumwolltuch aufbringen. Carl's 25 mindestens 20 Minuten einwirken lassen, danach mit einem weißen / roten Pad anschließend mit Baumwolltüchern nachreiben. **Keinen Überschuß auf der Fläche stehen lassen.**

Verbrauch:

Je nach Holzart 1l für 15-20 m²

Trockenzeit:

Den Fußboden 24 Stunden **ohne** Belastung trocknen lassen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Achtung: Getränkte Lappen und Pads nur in geschlossenen Behältern oder in Wasser aufbewahren, da Gefahr durch Selbstentzündung der trockenen Öle besteht.

Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit. (Stand 01.04)

Service-Telefonnummer 0180/4266 283.

Bona GmbH
Jahnstr. 12
D-65549 Limburg / Lahn
Deutschland
Telefon:
0049-64 31-40 08-0
Telefax:
0049-64 31-40 08-25
E-Mail:
bona@bona.com
Internet:
www.bona.com