



Carl's Hartwachsöl

Produktbeschreibung

Carl's Hartwachsöl ermöglicht Ölen und Wachsen in einem Arbeitsgang. Es ist eine farblose, halbmatte Oberflächenbehandlung für unbehandelte oder bis auf das rohe Holz geschliffene Holzfußböden. Die Oberfläche ist widerstandsfähig und schmutzabweisend. Die Konsistenz ist thixotrop und deshalb leicht aufzutragen. Die Holzmaserung wird natürlich angefeuert.

Eigenschaften

- Wasserabweisend
- Schmutzunempfindlich
- Flecken leicht entfernbar
- Dampfdiffusionsoffen



Technische Daten

Basis:	Lösung natürlicher Wachse in Verbindung mit pflanzlichen Ölen
Lösemittel:	entaromatisiertes Testbenzin
Glanzgrad:	halbmatt
Farbe:	farblos
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit zwischen 15°C und 25°C liegen
Verbrauch:	1 Liter für ca. 12m ² bei zwei Aufträgen 1 Liter für ca. 20m ² bei einem Auftrag
Trockenzeit:	mind. 8 - 10 Std. bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Bona Mohairrolle, Naturhaarpinsel, Fußbodenstreichbürste
GISCODE:	Ö60
Kennzeichnungspflichtig:	Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Gebindeentsorgung:	über DSD oder Interseroh
Abfallschlüsselnummer:	08 01 11
Lagerung:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über 30°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 4 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	4 * 0,75 Liter; 2 * 2,5 Liter; 1 * 10 Liter

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Oberflächenvorbereitung

Die zu behandelnde Fläche muss gut geschliffen, trocken, frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff eine Einscheibenmaschine (Bona FlexiSand) mit dem Bona SandScrad-System, oder Schleifgitter Korn 120 bis 150 verwenden.

Geeignete Oberflächen

- Unbehandelte, bis auf das rohe Holz geschliffene Holzfußböden im Innenbereich
- OSB Platten

Für sehr offeneporige, dunkle und inhaltsstoffreiche Harthölzer wie Meranti, Wenge und Merbau auf Anfrage (im Zweifelsfall Probebeschichtung durchführen).

Verarbeitung

Carl's Hartwachsöl ist gebrauchsfertig. Unverdünnt verarbeiten, vor Gebrauch gut umrühren. Mit Mohairrolle, Naturhaarpinsel oder Fußbodenstreichbürste aufbringen. Ersten Auftrag dünn aufbringen und gut und gründlich ausrollen/ausstreichen. Über Nacht, jedoch mind. 8 – 10 Stunden trocknen lassen. Für gute Belüftung sorgen. Zweiten Auftrag wie oben beschrieben aufbringen. Wieder mind. 8 – 10 Stunden trocknen lassen. Eine weitere Nachbehandlung des Bodens ist nicht erforderlich. Die Oberfläche kann



Carl´s Hartwachsöl

jedoch nach gründlicher Trocknung mit der Bona FlexiSand (Einscheibenmaschine) und einem weißen Pad überpoliert werden.

Glanzgradunterschiede nach dem zweiten Auftrag (durch ungenügende Sättigung der Holzfaser) können durch eine weitere vollflächige Behandlung mit Carl´s Hartwachsöl perfektioniert werden.

Verbrauch

Je nach Holzart 1 Liter für ca. 12m² bei zwei Aufträgen
 1 Liter für ca. 20m² bei einem Auftrag

Zwischenschliff

Nicht erforderlich. Kann jedoch nach Trocknung des Auftrags mit dem Bona SandScrad System durchgeführt werden.

Trockenzeit

Mindestens 8 – 10 Stunden

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Testbenzin

Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen oder Pads sofort nach Gebrauch auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr)

Bona Vertriebsgesellschaft mbH

Deutschland
Jahnstrasse 12
D-65549 Limburg / Lahn
Deutschland

Telefon:
0049-64 31-40 08-0

Telefax:
0049-64 31-40 08-25

E-Mail:
bona@bona.com

Internet:
www.bona.com

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356 / ÖNORM B2218). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit (Stand 05.2009)

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Bona Ges.mbH

Zweigniederlassung Österreich
Mayrwiesstr. 21
A-5300 Hallwang b. Sbg.
Österreich

Telefon:
0662-661943-0

Telefax:
0662-660205

E-Mail:
austria@bona.com

Internet:
www.bona.com