



Bona Novia

Produktbeschreibung

Bona Novia ist eine 1-komponentige, wasserbasierte Versiegelung für die Oberflächenbehandlung von Parkett- und Holzfussböden in Wohnbereichen, bzw. für Bereiche mit normaler bis starker Beanspruchung. Das Produkt kann mit allen wasserbasierten Bona Grundierungen kombiniert werden, ist aber auch problemlos ohne Grundierung direkt auf dem geschliffenen Holz einsetzbar. Bona Novia verleiht dem Holz eine warme Anfeuerung.

Eigenschaften

- Einfach in der Anwendung
- Selbst vernetzend, verhält sich wie ein 2-komponentiges Produkt, ohne die Zugabe eines Härters
- Gute Abrieb- und Verschleißbeständigkeit
- Beständig gegen übliche Haushaltschemikalien
- Keine Lackvergilbung
- Schnell trocknend



Technische Daten

Basis:	1-komponentiges, wasserbasierte Dispersion
Glanzgrad (bei 60°):	glänzend:~85, halbmatt: ~45, matt: ~25
Dichte:	1,04g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrags bzw. der Trockenzeit zwischen +15°C bis +25°C liegen.
Verbrauch:	ca. 1 Liter für 8-10m ² (120-100g/m ²)
Trockenzeit:	1-2 Std. bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Bona Wasserlackrolle
GISCODE:	W3+
Kennzeichnungspflichtig:	nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Wassergefährdungsklasse:	1 (Selbsteinstufung)
VbF:	nicht feuergefährlich
Gebindeentsorgung:	über DSD oder Interseroh
Abfallschlüsselnummer:	08 01 12
Lagerung:	Nicht dauerhaft unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lieferform:	2 x 10 Liter (24 Kartons pro Palette) 3 x 5 Liter (44 Kartons pro Palette) 10 x 1 Liter (50 Kartons pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Oberflächenvorbereitung

Die zu behandelnde Fläche muss gut geschliffen, trocken, frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff eine Einscheibenmaschine (Bona Buffer) mit dem Bona SandScrad-System, oder Schleifgitter Korn 120 bis 150 verwenden.

Verarbeitung

Bona Novia vor Gebrauch ausreichend schütteln und im Anschluss den beiliegenden Filter in den Gebindehals stecken. Tragen Sie die Versiegelung gleichmäßig auf, vermeiden Sie eine Pfützenbildung. Das Material nicht auf dem Boden leeren, sondern aus einem Auftragsbehälter arbeiten. Als Auftragsgerät ist die Bona Wasserlackrolle zu verwenden.



Bona Novia

Verbrauch

ca. 120-100g/m², 8-10m² pro Liter und Anstrich, Pfützenbildung vermeiden

Empfohlener Versiegelungsaufbau:

Normaler Wohnbereich

1 x Bona Prime Classic/Intense/Tempo, 2 x Bona Novia

3 x Bona Prime Trowel, 2 x Bona Novia

alternativ

3 x Novia

Die Gesamtauftragsmenge muss mindestens 300g/m² betragen!

Stark strapazierter Bereich

1 x Bona Prime Classic/Intense/Tempo, 3 x Bona Novia

3 x Bona Prime Trowel, 3 x Bona Novia

alternativ

4 x Novia

Die Gesamtauftragsmenge muss mindestens 400g/m² betragen!

Lackzwischenchliff

Erfolgt vor dem letzten Lackauftrag mit einer Einscheibenmaschine und dem Bona SandScrad System K150, alternativ Schleifgitter K150. Durch die Verwendung des Bona SandScrad Systems werden die Schleifspuren minimiert.

Trockenzeit

Pro Tag können maximal nur 2 Anstriche Bona Novia aufgebracht werden. Die Trockenzeit zwischen den Lackschichten beträgt ca. 1-2 Std. bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Ein Zwischenschliff kann nach 8-10 Std. erfolgen. Trockenzeiten und Verarbeitungsanweisungen der Bona Grundierungen beachten.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, ausgehärtete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden. Abfälle und restentleerte Gebinde müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden, Produktreste nicht in die Abwässer/ Kanalisation geben.

Reinigung und Pflege

Bitte separate Pflegeanweisung für versiegelte Parkett- und Holzfussböden beachten.

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Jahnstrasse 12
D-65549 Limburg / Lahn
Deutschland

Telefon:
0049-64 31-40 08-0

Telefax:
0049-64 31-40 08-25

E-Mail:
bona@bona.com

Internet:
www.bona.com

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356 / ÖNORM B2218). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt en ihre Gültigkeit (Stand 01.2009)

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

BonaKemi AB

Zweigniederlassung Österreich
Mayrwiesstr. 21
A-5300 Hallwang b. Sbg.
Österreich

Telefon:
0662-661943-0

Telefax:
0662-660205

E-Mail:
austria@bona.com

Internet:
www.bona.com