

Bona Hard Wax Oil

Technisches Merkblatt

Finishing



Bona Hard Wax Oil ist eine ausgewogene Mischung aus natürlichen Ölen und Wachsen zur Oberflächenbehandlung von unbehandelten Parkett- und Holzböden im Innenbereich. Bona Hard Wax Oil imprägniert das Holz und schafft eine dauerhafte, schmutzabweisende und widerstandsfähige Oberfläche. Es besteht die Möglichkeit Bona Hard Wax Oil auf einer farbigen Variante von Bona Craft Oil aufzutragen, um das Erscheinungsbild der Bodens zu verändern und den Oberflächenschutz zu verbessern.

- Wasserabweisend
- Schnelle Verarbeitbarkeit und Trocknung
- Reduziert die Seitenverleimung
- Hohe Ergiebigkeit
- Erfüllt die Grenzwerte zur Bestimmung des Migrationsverhaltens gemäß EN71-3 (Oberflächen von Kinderspielzeug)

Technische Daten

Basis:	Modifizierte Pflanzenöle und Wachse
VOC Gehalt:	2004/42/EG-IIA/f:700g/l(2010) ≤ 456 g/l
Glanzgrad (bei 60°) zirka:	Halbmatt: 20%, Matt: 8 - 10 % (gemessen auf Holz)
Verdünnung:	Nicht verdünnbar
Trockenzeit:	- Zwischenschliff nach mind. 6 - 8 Std.* - Zwischen den Aufträgen nach mind. 6 - 8 Std.* - Leichte Nutzung: nach mind. 16 Std.*
Verarbeitungswerkzeuge:	Bona Mohairrolle, Naturhaarpinsel, Fußbodenstreichbürste
Verbrauch:	20 - 24 m ² pro Liter und Auftrag Ca.40 - 50 g/m ² je Auftrag
Kennzeichnungspflichtig:	Klassifiziert, näheres siehe Sicherheitsdatenblatt
GISCODE:	Ö60+
DIBt Zulassung:	Z-157.10-178
Reinigung Arbeitsgeräte:	Werkzeuge mit Bona S100. Angetrocknete Reste können mit Aceton entfernt werden
Entflammbarkeit:	Risiko der Selbstentzündung, mehr Informationen im Sicherheitsdatenblatt
Gebindeentsorgung:	Deutschland über DSD Österreich: über ARA 12830
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahr ab Herstellungsdatum
Lagerung:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C). Grundsätzlich an einem gut belüfteten Ort abseits von unverträglichen Substanzen lagern. Von Zündquellen fernhalten
Lieferform:	6 x 1 Liter 2 x 2,5 Liter (168 Kartons pro Palette) 1 x 10 Liter (42 Kartons pro Palette)

*Unter normalen klimatischen Bedingungen, 20°C/60% rel. Luftfeuchte. Auf gute Belüftung achten.

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Vorbereitung

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff eine Einscheibenmaschine (Bona FlexiSand, Bona Buffer) mit dem Bona SandScrad-System, oder Schleifgitter Korn 120 - 150 verwenden. Material auf Raumtemperatur bringen und gründlich aufrühren. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 20 - 25°C und 30 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit. **Die niedrigste Raumtemperatur für den Gebrauch ist +16°C.** Für sehr offeneporige Hölzer, Exotenhölzer, dunkle oder inhaltsstoffreiche Harthölzer wie Räumereiche, Meranti, Wenge, Ipe´ und Merbau empfiehlt es sich zuerst einen Auftrag von Bona Craft Oil (farblos/neutral) durchzuführen und ausreichend trocknen zu lassen. Erst dann Bona Hard Wax Oil auftragen.

Bona Hard Wax Oil

Technisches Merkblatt

Finishing



Oberflächenbehandlung

Unbehandeltes, rohes Holz:

- 2 x Bona Hard Wax Oil

Für die Verwendung auf Vorbehandlungen mit Bona Craft Oil, Bona Rich Tone oder Bona Nordic Tone bitte separate Verarbeitungsanleitung beachten.

Verarbeitung

1. Bona Hard Wax Oil gut aufschütteln und in einen separaten, geeigneten Behälter füllen. Bona Hard Wax Oil dünn und gleichmäßig mit der Bona Mohairrolle, einem Naturhaarpinsel oder der Fussbodenstreichbürste auftragen. Nass in Nass arbeiten, und im Anschluss mind. 6 - 8 Std.* trocknen lassen.
2. Oberfläche mit dem Bona SandScrad Pad leicht anschleifen und den Staub entfernen
3. Einen zweiten Auftrag von Bona Hard Wax Oil durchführen.
4. Oberfläche im Anschluss mind. 16 Std.* trocknen lassen. Für eine gute Belüftung während der Verarbeitung und Trocknung sorgen.

WARNUNG: BONA HARD WAX OIL ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE UND WACHSE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN UND PADS NUR IN GESCHLOSSENEN BEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN

***Trocknungszeiten (ca. 20°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit; ggf. längere Trockenzeiten bei Exotenhölzern oder geringen Raumtemperaturen)**

Leichte Beanspruchung:	24 Stunden
Möbel einstellen:	24 Stunden
Nebelfeuchte Reinigung:	1 Woche
Teppiche auslegen:	1 Woche

Bitte separate Pflegeanweisung von Bona Hard Wax Oil beachten.

Abfälle und restentleerte Gebinde müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden, Produktreste nicht in die Abwässer/ Kanalisation geben.

Für die Anwendung auf Exotenhölzer wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland 0180 42 66 283
Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82