

Bona Craft Oil

Technisches Merkblatt

Finishing



Bona Craft Oil ist eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Pflanzenölen, für eine hervorragende Imprägnierung und lang anhaltenden Schutz von Holzböden im Innenbereich. Die exklusive Rezeptur ist geruchsarm, leicht zu verarbeiten und hat eine reduzierte vergilbende Wirkung. Die Formulierung hat einen hohen Festkörpergehalt und nur geringe Mengen an Lösemittel (<4%). Dadurch kann das Holz mit weniger Anwendungen gut gesättigt werden. Geeignet für alle Holzböden in öffentlichen und privaten Bereichen, sowie auch für Möbel und andere Holzarbeiten in Innenbereichen.

- Extrem hoher Sättigungsgrad
- Schnelle Trocknung und einfach in der Anwendung
- Geringer Lösemittelgehalt und geruchsarm
- Erfüllt die Grenzwerte zur Bestimmung des Migrationsverhaltens gemäß EN71-3 (Oberflächen von Kinderspielzeug)
- Rutschhemmend, R10 nach DIN 51130 und BGR 181

Technische Daten

Basis:	Modifizierte Pflanzenöle
Farben:	Farblos/Neutral, Schwarz/Graphite, Weiß/Frost, Grau/Ash, Kastanienbraun/Umbrä und Braun/Clay
Festkörperanteil:	Ca. 96-98% (je nach Farbe)
VOC:	<4%
Verdünnung:	Nicht verdünnbar
Trockenzeit:	- Zwischen den Aufträgen: 15-30 Minuten* - Leichte Nutzung: 24 Stunden*
Verarbeitungswerkzeug:	Helle öl- und lösemittelbeständige Gummispachtel, rostfreie Edelstahlspachtel, Bona WoolPad
GISCODE:	Ö20+
DIBt Zulassung:	Z-157.10-170
Gesamtverbrauch:	Ca. 20 m ² /Liter in Abhängigkeit von der Holzart
Kennzeichnungspflichtig:	Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Brandgefahr:	Nicht brennbar. Gefahr der Selbstentzündung
Reinigung der Geräte:	Reinigung der Werkzeuge mit Testbenzin. Ausgehärtetes Material kann mit Terpentinersatz entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C und nicht über +25°C Vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern und transportieren
Gebindeentsorgung:	Deutschland: DSD oder Interseroh Österreich: über ARA 12830
Lieferform:	2,5 Liter und 5,0 Liter

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Vorbereitung

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff eine Einscheibenmaschine (Bona FlexiSand, Bona Buffer) mit dem Bona SandScrad-System, oder Schleifgitter Korn 120-150 verwenden. Material auf Raumtemperatur bringen und gründlich aufrühren. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 20-25°C und 30-60% rel. Luftfeuchtigkeit. **Die niedrigste Raumtemperatur für den Gebrauch ist +16°C.**

Behandlung

Unbehandeltes, rohes Holz:

1-2 Aufträge von Bona Craft Oil

Am folgenden Tag kann der Boden mit dem Bona WoolPad nachpoliert werden

Bona[®]



1. Auftragen mit einem Gummiwischer oder einer rostfreien Edelstahlspachtel, alternativ mit dem Bona WoolPad und einer Einscheibenmaschine
2. Nach 15-30 Minuten erfolgt je nach Saugfähigkeit des Holzes ein weiterer Auftrag. Die Anzahl der benötigten Aufträge ist abhängig von der Art und Saugfähigkeit des Holzes, jedoch sind 1-2 Aufträge ausreichend
3. Die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und einem grünen Pad bearbeiten
4. Danach den Überschuss mit der Einscheibenmaschine und saugenden Bona Waffeltüchern trocken reiben. Es dürfen keine Reste auf der Oberfläche stehen bleiben! Fläche mindestens 24 Stunden ruhen lassen.

Verbrauch

Ca. 1 Liter für 20m², je nach Saugfähigkeit des Holzes

Die maximale Auftragsmenge von Bona Craft Oil darf insgesamt 60g/m² nicht überschreiten

WARNUNG: BONA CRAFT OIL ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN UND PADS NUR IN GESCHLOSSENEN BEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN

Tipp: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Fläche nach Auftrag und einer Trocknung von 6 - 18 Stunden nochmals mit einer Einscheibenmaschine und dem Bona WoolPad nachpoliert wird.

Trocknungszeiten (ca. 20°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit; ggf. längere Trockenzeiten bei Exotenhölzern oder geringen Raumtemperaturen):

Leichte Beanspruchung:	24 Stunden
Möbel einstellen:	24 Stunden
Nebelfeuchte Reinigung:	1 Woche
Teppiche auslegen:	1 Woche

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte separate Pflegeanweisung beachten.

Weitere Produktinformationen, Pflegeanweisungen und Sicherheitsdatenblätter sind unter www.bona.com/de verfügbar.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 22 52 82