

PARAT RP 4[®] Pflegeöl auf Wasserbasis

Parat RP 4 Pflegeöl auf Wasserbasis ist ein geruchsarmes, schnell aushärtendes wässriges Alkydöl. Parat RP 4 dient zum Pflegen von geölten und hartwachsgeölten Holzböden sowie für die Erstpflge der meisten UV-geölten Böden. Wenn Sie Parat RP 4 zur Pflege verwenden, empfehlen wir den Einsatz von Parat RP 1 zur Reinigung.



Videoanleitung RP 4

Technische Daten:

Produkt: Alkyd-Pflegeöl auf Wasserbasis.

Verpackung: 1 und 2,5 Liter-Gebinde.

Aussehen: Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos.

Glanzgrad: Seidenglanz

Ergiebigkeit: 60 - 80 m² pro Liter.

Auftragen: Mit Baumwolltüchern, Mop oder einer Einscheibenmaschine.

Oberflächentemperatur: Min. 10°C.

Verdünnung: Das Öl wird gebrauchsfertig geliefert, nicht verdünnen.

Trocknungszeit: Das Öl ist nach 30-60 Minuten getrocknet und danach begebar.

Vollständige Aushärtung nach 24 Stunden (bei 20°C).

Kennzeichnung: Nicht Kennzeichnungspflichtig. Beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Reinigung/Werkzeugs: Sofort mit klarem Wasser spülen.

Lagerung: Ungeöffnet bei +5 bis +40°C lagern.

Stets in dicht verschlossenen Originalgebinden trocken lagern. Vor Frost schützen.

Haltbarkeit 2 Jahre.

Entsorgung: Vollständig entleerte Gebinde über DSD. Nicht in die Kanalisation schütten.

Anwendung:

Zur Instandhaltung und Pflege von geölten Holzoberflächen im Innenbereich sowie zur Erstpflge der meisten UV-geölten Holzböden.

Gebrauchsanleitung:

Die geölte Oberfläche muss völlig sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Politur und Seifenresten sein. Unebenheiten, Schmutz und Ränder sind durch leichtes Schleifen in Jahrringrichtung mit feinem Schleifpapier, Körnung 150-240, oder einer Einscheibenmaschine mit Schleifgitter Körnung 150 zu entfernen. Schleifstaub ist durch Staubsaugen zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass die Grundierung intakt und mit einem Öl oder Hartwachsöl grundbehandelt wurde. Sonst muss die Oberfläche zunächst abgeschliffen werden und grundhaft erneuert werden.

Parat RP 4 wird mit Baumwolltüchern, Mop oder einer Einscheibenmaschine dünn aufgetragen. Aufgrund der schnellen Trocknung sollte die Verarbeitung zügig vorgenommen werden. Dieser Vorgang sollte nach einer Trocknungszeit von ca. 30-60 min. wiederholt werden. Bei kleineren Flächen wie Leimholzplatten geben Sie etwas Parat RP 4 auf ein trockenes Baumwolltuch und verteilen Sie es in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht. Parat RP 4 zieht schnell ein und muss deshalb nicht lange auf einer Stelle eingearbeitet werden. Es dürfen keine großen Überlappungen mit halbtrockenem Öl vorgenommen werden. Der Glanzgrad von Parat RP 4 kann nach der Trocknung mit einer Einscheibenmaschine reguliert werden. Dabei ist zu beachten, dass unter Verwendung eines weißen Pads der Glanz zunimmt und bei Verwendung eines braunen verringert wird.

Reinigung & Pflege:

Die tägliche Reinigung ist durch Staubsaugen, Moppen oder durch nebelfeuchtes Wischen vorzunehmen. Dem Wischwasser wird Parat RP 1 beigegeben. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden und niemals zu feucht wischen. **WICHTIG:** Frisch geölte Oberflächen dürfen innerhalb der ersten drei Tage nicht feucht gewischt werden. Für die langfristige aber regelmäßige Pflege wird Parat RP 4 wie oben beschrieben eingesetzt. Hier ist aber nur eine Behandlung erforderlich. Es besteht die Möglichkeit einer partiellen Pflege, diese ist jedoch vorzunehmen bevor das Grundierungsöl abgenutzt wurde.

Vor Anwendung des Produktes, Angaben auf der Verpackung genau beachten. Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Mit dem Produkt getränkte Lappen können selbstentzündlich sein.

Weitere Informationen: Sicherheitsdatenblätter Pflegeanweisungen erhalten sie auf Anfrage bzw. auf unserer Homepage: www.hinterseer.com

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Stand 04/2018_ro