



holzboden-direkt.de / haga24.de / Delitzer Str. 4 / 06246 Bad Lauchstädt

## Sortierungsbeschreibungen für Terrassenholz

### PRIME

#### Holztypische Merkmale:

- Homogeneres und einheitlicheres Farbbild gegenüber der Standardsortierung. Im Prinzip frei von Pinholes und Ästen, nur vereinzelt Punktäste, sowie Verwachsungen erlaubt.
- Wechseldrehwuchs und dadurch nach der Hobelung entstandene kleine raue Stellen bzw. Abfaserungen auf der Holzoberfläche möglich, sowie kleine Haarrisse aufgrund der Trocknung des Holzes.
- Auswaschungen (Ausbluten) von Holzinhaltstoffen möglich.
- Maximal ca. 5% Defects (Ausschuss) erlaubt.
- KD - technisch getrocknet auf ca. 14 - 18 % (ideale Holzfeuchte für den Außenbereich).

#### Transportbedingte Merkmale:

Trotz sorgfältiger Verpackung können mechanische Beschädigungen an der Oberfläche aufgrund des langen Transportweges auf dem Seeweg, Schiene und Straße, insbesondere bei der darauffolgenden Be- und Entladung entstehen. Verschmutzungen, Abfärbungen, Wasserflecken, sowie Oxidationen (schwarze Stellen) aufgrund von

### STANDARD

#### Holztypische Merkmale:

- Natürliche Farbunterschiede, Äste, geringer Splintanteil und vereinzelt Pinholes erlaubt.
- Wechseldrehwuchs und dadurch nach der Hobelung entstandene kleine raue Stellen bzw. Abfaserungen auf der Holzoberfläche, sowie kleine Haarrisse aufgrund der Trocknung des Holzes möglich.
- Auswaschungen (Ausbluten) von Holzinhaltstoffen möglich.
- Maximal ca. 5% Defects (Ausschuss) erlaubt.
- KD - technisch getrocknet auf ca. 14 - 18 % (ideale Holzfeuchte für den Außenbereich).
- AD - luftgetrocknet auf ca. 20 - 22 %.

chemischen Reaktionen mit Verpackungsmaterialien (Stahlbänder) auf der Holzoberfläche in Verbindung mit Kondenswasser bzw. Feuchtigkeit möglich. **Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zu den jeweiligen Holzarten aus unseren technischen Datenblättern und Verlegetipps für Terrassendielen & Unterkonstruktionen.**

### I/III - NACHSORTIERT & US-HOBELFALLEND

#### Holztypische Merkmale:

- Natürliche Farbunterschiede, Äste und geringer Splintanteil erlaubt.
- Vereinzelt Astfehler (offene Stellen), Harzgallen, Kantenausbrüche, Rindeneinschlüsse, sowie kleine Risse aufgrund der Trocknung des Holzes möglich.
- Auswaschungen (Ausbluten) von Holzinhaltstoffen möglich.
- Maximal ca. 5% Defects (Ausschuss) erlaubt.
- KD - technisch getrocknet auf ca. 14 - 18 % (ideale Holzfeuchte für den Außenbereich).

Unsere Angaben basieren auf sorgfältigen Untersuchungen und Erfahrungswerten. Da die jeweiligen örtlichen Verarbeitungsbedingungen außerhalb unseres Einflusses liegen, kann daraus keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch. |

holzboden-direkt.de / naturfussboden.com  
Firmeninhaber: Dipl.- Ing. (FH) Holger Dindorf

Firmensitz: Delitzer Str. 4 / 06246 Bad Lauchstädt  
Tel.: 034635- 69 90 90 - Fax: 034635- 90 88 83 - Mail: info@holzboden-direkt.de  
Ust-Ident-Nr.: DE 222 092 118 Finanzamt Merseburg